国産石のベスト10

【吸水率 部門】

お墓は雨、雪、潮風などの影響を受け、墓石の中に水分が浸透し、これが表面のザラザラ・ツヤ 落ち・色落ちなどの経年変化をもたらします。

吸水率の求め方は以下のとおりです。吸水率は、10×10×20 (cm) の切削された直方体の石 を水に48時間浸し、浸水前の重量と浸水後の重量の差を、浸水前の重量で割って求めます。 JISの規格では、石は3本用意し、その平均値を求めます。



※赤色=京都では、黒色よりも薄いグレーの色で、西日本の産地の墓石が主流となっています。

1位 (福島県)



うきがねいし

浮金石

斑レイ岩 0.011%

↑日本を代表する黒御影石。黒御影は、関東・東北では根強い人気です。

2位 (岡山県)



備中青みかげ 閃緑岩 0.041%

だてかんむりいし

伊達冠石

安山岩 0.090%

↑硬質日本一なのですが、安産岩は、 色が経年変化し、鉄褐色をおびてきます。

4位 (福島県)

(宮城県)

(佐賀県)

3位



芝山石

花崗岩 0.090%

天山石

花崗岩

↑硬質は、国産石2位なので、おすすめ石です!

5位 (香川県)



庵治石(中目) 花崗岩

0.100%

↑ふ(斑)が浮き出ている石としても希少価値があり、お値段高めです。

(愛知県)



足助みかげ(荒目) 花崗岩 0.100%

あすけ

6位 (福島県)



中山石

斑レイ岩 0.105%

7位 (福島県)



0.107% 花崗岩

8位(愛媛県)



大島石(特級) 花崗岩 0.111%

↑庵治石と並び西日本の代表的な石。国産石として、最も多く選ばれている石です。

9位(福島県)



はくばいし 白馬石

花崗岩 0.126%

10 位 (福島県)



滝根みかげ 花崗岩

0.140%